

PREMIUM BETPRIMER

NAKKEDISPERSIOON

TOOTEST

Nakkedispersioon poorsete aluspindade kruntimiseks ning kulumiskindluse parandamiseks nii sise- kui välitingimustes enne pahteldamist, plaatimist, tasandamist tsemendi või muu põrandatasanduseguga ja tapeedi, värvi, hüdroisolatsioonmastiksi või muu viimistlusmaterjaliga katmist. Krohvipindade tugevdamiseks. Tagab väga hea nakke aluspinnaga, kaitseb vee ja leeliste suhtes.

KASUTUSALAD

Sobivad aluspinnad: betoon, mört, tellis, looduslik kivi, puit, ehitusplaadid, polümeersed materjalid (värvikiht, linoleum, polümeersed katted) jne. Sobib vesilahusena nõrkade pindade tugevdamiseks (näit. lubjapinnad).

KASUTAMISTINGIMUSED

Sobiv töötemperatuur on +10 °C kuni +30 °C.

Maksimaalne aluspinna niiskus: puit 8-12% ja betoon <90%.

KASUTUSJUHEND

Aluspind puhastada rasvast, õlist, tolmust ja lahtistest osakestest.

Toode kantakse aluspinnale pintsliga, pehme harja või värvirulliga ühes või kahes kihis

Põrandad: Nakkedispersioon lahjendada veega 1:5 kuni 1:20 (dispersioon : vesi).

Nt. põrandate kruntimine enne tasandamist põrandatasanduseguga 1:3 kuni 1:5;

betoonviimistluskihid, käsitsi tasandatavad põrandatasanduskihid- tugevdamine ja kulumiskindluse suurendamine 1:5 kuni

1:20; betoonpõranda pinna tugevdamine 1:5 kuni 1:10.

Betooni või tasandusegu võib paigaldada kohe niiske nakkedispersiooni peale.

Keraamiliste plaatide, mitteimavate pindade ja vanu liimijäake sisaldavate aluspindade puhul lasta krundil kuivada u. 2 tundi enne katmist.

Aluspinnale liimitava parketi ja põrandakütte puhul tuleb betoonpõrandalt täielikult maha lihvida tsemendipiim ning muud nakkumist raskendavad ained (näit. vanad liimijäägid). Krunditakse vaid tasandatavad piirkonnad.

Seinad ja laed: Nakkedispersioon lahjendada veega 1:5 kuni 1:20 (dispersioon : vesi). Nt. krohvi tugevdamine 1:5 kuni 1:20; tsementmördi nakke tugevdamine 1,5mm- 1:5 ja 5-20mm- 1:10; nõrkade pindade tugevdamine 1:15 kuni 1:20.

Mitteimava aluspinna puhul kasutatakse lahjendamata kontsentraati.

PENOSIL Premium BetPrimer kanda pinnale õhukese ühtlase kihina, pinnale ei tohi jätta nakkedispersiooni loike.

Kulunorm sõltuvalt aluspinnast ja lahjendamise astmest 3-10 m²/l.

PUHASTAMINE

Käed ja tööriistad pestakse veega.

OÜ TOPFLOOR

KIISA 8, TALLINN
11313

EESTI VABARIIK /
ESTONIA

Ehituskaubad.
Betoontööde materjalid,
seadmed ja tarvikud.

www.topfloor.eu

Tel.: +372 5820 1000

Tel.: +372 5665 5331

Tel.: +372 52 49 079

topfloor@topfloor.ee

Betooni lisaained, betoonikeemia . lai valik superplastifikaatoreid erinevatele toodetele . teraskiud . sünteetiline ja makrokiud . ehituskile . sidumistraat . armatuurikandurid . deformatsioonivuugid . rööbasvormid . servalindid . pulbrilised pinnakõvendid . järeelhooldusained . nakked . tolmupidurid . impregnandid . veetõkked . ehituskrohvid . vuugitõkked ja hermeetikumid . isolatsioonimaterjalid . remondisegud . õlid . vedel- ja pulberpigmentid . puhastusained . betoneerimisseadmete müük ning nende varuosad ja tarvikud, osaline rent . käsi- ja vibrolatid ning toppingukärid . vibronuiad . bensiinimootorid . liistud . valutorud ja korgid . kiudoseeringu nõustamised ning arvutused . betoonpõrandate projekteerimine . erineva logistika korraldamine . laomüük ja rahvusvaheline kohalevedu . Eesti . Läti . Leedu . Soome . Vene Föderatsioon .