

HG-1 FLAMED GRANITE SEALER



Poltetun graniittipinnan suoja-aine Skyddsmedel för brända granitytor

HG-1 on vesipohjainen suoja-aine poltetuille graniittipinnoille. Tuote säilyttää ja suojaa kiven ja lattian alkuperäisen värin eikä lisää liukkaita pinnalle. Voidaan käyttää ulko- ja sisätiloissa ja uusilla sekä vanhoilla pinnoilla. Tuote vähentää veden imeytymistä, suojaa pintaa haitallisilta kemiallisilta yhdisteiltä, jotka liukenevat veteen ja voivat tunkeutua materiaalin rakenteeseen. HG-1 on yksikomponenttinen, siloksaaneihin perustuva valmiste; täyttää PN-EN 1504-2 taulukon 3 vaatimukset.

HG-1 lisää impregnoidun pinnan kestävyttä likaa, kalkkisaostumia ja biologista kontaminaatiota vastaan. Tämä alkali(emästä)kestävä, UV-suojattu ja liuotinvapaa suoja-aine ei heikennä suojatun materiaalin ominaisuuksia kaasun ja vesihöyryn diffuusion suhteen; huokokset pysyvät avoinna.

TUOTENRO	SISÄLTÖ	KPL / LAVA
913014	1L x 12 kpl	480 kpl
913018	5 L x 4 kpl	96 kpl



Käyttöohjeet:

- Ennen levitystä: Puhdista pinta perusteellisesti liasta, pölystä, patinasta, irtoaineksestä, mahdollisesta suolasta ja kalkista sekä maalijäämistä. Suojaa käsittelemättömät viereiset pinnat. Älä levitä tuotetta märälle pinnalle.
- Levitys: HG-1 on käyttövalmis liuos eikä sitä tarvitse laimentaa. Voit levittää sen matalapaineikannulla, siveltimellä tai telalla. Levitä tuotetta runsaasti ja tasaisesti koko alueelle, kunnes pinta on kyllästynyt n. 1mm paksuus. Toista toimenpide tarvittaessa useasti n. 1 tunnin päästä riippuen pinnan ominaisuuksista ja huokoisuudesta. Kaikki pinnat on kuitenkin käsiteltävä 1-3 kertaa "märkää märälle" -menetelmällä, jotta saavutetaan haluttu suojaustaso. Älä anna pinnan kuivua levitysten välillä.
- Jälkikäsitely: Suojaa vastalevitetty pinta suoralta auringonvalolta ja sateelta vähintään 5 tuntia.

Älä anna levitetyn tuotteen kuivua käsittelyn aikana.

Älä levitä tuotetta sateessa tai pakkasella ja kun pinnan/ilman lämpötila on alle 5°C tai yli 30°C.

Tekniset tiedot:

- Tuotteen tiheys: n. 1,0 kg / dm³
- pH: noin 7
- Haju: neutraali
- Väri: maitomainen valkoinen, kuivumisen jälkeen väritön, läpinäkyvä
- Sateen kestävyys: noin 5-6 tunnin kuivumisen jälkeen.
- Veden imeytymiskerroin: Wd <0,1 kg / m² x h¹ / 2 tai <7,5 %
- PN-EN 1504-2 / EN 13580 mukaisesti /
- Diffuusiovastus veden höyryn läpäisevyys: Sd = 0,0 [m]
- Alkalikestävyys - mitattu veden imeytymisen perusteella PN-EN 1504-2 / EN 13580 mukaisesti <10 %
- Penetraation syvyys: >5 mm, mitattu EN 14630 -standardin mukaisesti
- Kuivumisnopeusluokka 2 luokkaan 1 / riippuen imeytymisasteesta / veden imeytyminen alustaan
- mitattu EN 13579 -standardin mukaisesti
- Riitoisuus: 1 litra kattaa noin 5-11 m²:n alueen.