

# Plano®

## TO-6S

### Osienpesujauhe

#### Käyttöala

TO-6S on kehitetty rauta-, teräs-, seosmetallija kevyt-metalliosien pesuun kuumissa altaissa sekä matalavahtoisenä ennen kaikkea kammiosuihkutus- eli osienpesukoneisiin.

#### Tekniset tiedot

Olomuoto Jauhe

#### Tehoaineet

Ionittomia tensidejä < 5%  
Fosfaatteja 15-30%  
Käyttöliuoksen pH 12

#### Käyttöohje

TO-6S annostellaan 1% liuokseksi kammiosuihkutuskoneisiin uutta konetta käynnistetessä. Pestäessä jatkuvasti erittäin likaisia moottoreita annostellaan 2-3% liuokseksi. Pesuaika riippuu osien likaisuudesta ja on n. 5-20 min. Altaiisiin annostellaan pesuaine kierrätykseen tehokkuudesta riippuen 2-5% vesiliuokseksi ja pesuajaksi suositellaan 15-60 min. Höyryruiskutuskoneissa käyttöväkevyys on 2-10%. Suositeltava pesuliuoksen käyttölämpötila on yli 60 °C. Kammiosuihkutuskoneissa toisinaan esiintyvä vaahtominen johtuu joko pesuliuoksen lämpötilan laskemisesta alle 60 °C tai pesujauheen yliannostuksesta. Liuoksen väkevyyttä voidaan tarkkailla titraamalla tai seuraamalla pesuaikaa. Täydennettäessä liuoksen vesimäärää, on lisättävä myös jauhetta väkevyyden säilyttämiseksi ennallaan. Liuos säilyttää pesutehonsa 1-6 viikkoa.



**Plano TO 6 S**

**Metalliosien pesujauhe**  
**Tvättpulver för metalldelar**

**Käyttöohje:** Tuote annostellaan 1% liuokseksi kammiosuihkutuskoneisiin uutta konetta käynnistetessä. Pestäessä jatkuvasti erittäin likaisia moottoreita annostellaan 2-3% liuokseksi. Pesuaika riippuu osien likaisuudesta ja on n. 5-20 min. Altaiisiin annostellaan pesuaine kierrätykseen tehokkuudesta riippuen 2-5% vesiliuokseksi ja pesuajaksi suositellaan 15-60 min. Höyryruiskutuskoneissa käyttöväkevyys on 2-10%. Suositeltava pesuliuoksen käyttölämpötila on yli 60 °C. Kammiosuihkutuskoneissa toisinaan esiintyvä vaahtominen johtuu joko pesuliuoksen lämpötilan laskemisesta alle 60 °C tai pesujauheen yliannostuksesta. Liuoksen väkevyyttä voidaan tarkkailla titraamalla tai seuraamalla pesuaikaa. Täydennettäessä liuoksen vesimäärää, on lisättävä myös jauhetta väkevyyden säilyttämiseksi ennallaan. Liuos säilyttää pesutehonsa 1-6 viikkoa käyttämättä.

**Pakkaukset:** 20 kg

**Varustointi:** Suojeltava pakkaselta.

**Pakkaukset:** 78028035 20 kg

**Lisätiedot:** Estko Nordic Oy  
Ketjutie 3, 04220 Kerava  
myynti@estkonordic.fi

**AS Estko**  
Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald  
Harjumaa 75403, ESTONIA

#### Huomioitavaa

Voimakkaasti ihoa syövyttävä ja silmiä vaurioitavaa. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Voi syövyttää metalleja. Käytettävä suojalaseja sekä suojakäsineitä. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Älä hengitä pölyä.

#### Laimennussuhde

Kts. käyttöohje.

#### Varastointi

Suojeltava pakkaselta.

#### Pakkaus & ympäristö

Pakkaus on paksu paperinen pussi. Pakkaus voidaan hävittää polttamalla asianmukaisessa laitoksessa tai kierrättää.

#### Pakkaukset

78028035 20 kg



**VAROITUS:** rautamateriaali, Virtsatauti ihoa syövyttävä ja silmiä vaurioitava. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Voi syövyttää metalleja. Käytettävä suojalaseja sekä suojakäsineitä. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Älä hengitä pölyä.

**UN 1759 KORROSIIVE SOLID N.O.S., (Dullum metalli) 20 kg**