

## MAKRAMEE TEHNIKALE SOBIVAD VIIMISTLEMISE VÕIMALUSED

Ave Liik



Tärgeldusaineid on võimalik kasutada tekstiilide kõvandamiseks ja neile soovitud vormi andmiseks, sest näiteks valminud makrameelehed ei hoiu vormi vaid langevad materjali raskuse tõttu longu. Tärgeldatud esemed määrduvad vähem.

Kerge tärgeldus	1-2 teelusikatäit tärglist
Keskmine tärgeldus	2-3 teelusikatäit tärglist
Tugev tärgeldus	8-12 teelusikatäit tärglist



## Juuksegeeliga tugevdamine

- Kõigepealt lehed käte vahel juuksegeeliga kokku mudida.
- Seejärel kammida märjad lehed siledaks ja jätta paberile kuivama.
- Päeva jooksul paar korda keerata lehti ümber kuivale paberile ja kammida läbi.
- Kuivamine võtab aega peaaegu kaks päeva.
- Väiksemad lehed kuivavad ühe päevaga.
- Peale kuivamist jäävad lehed tugevad ja niidid seisavad üksteise küljes kinni.
- Viimistlemiskes lõigata lehtedele korralik kuju.



## Juukselakiga tugevdamine

- Juukselakki pihustada mõlemale lehe poolele nii, et leht oleks niiske.
- Kammida läbi ja asetada paberile kuivama.
- Juukselakk mõjub hästi ainult väiksema tihedusega lehele. Lehe hoiak jääb küllaltki tugev ja vorm ei vaju ära. Suuremad elemendid nii tugevalt ei jää, niidid jäävad suhteliselt pehmed. Pikema aja kestel vajuks kindlasti vormist välja.



## Pihustatav tärklis

- Kasutada mugav, tulemus keskmine.
- Asetada leht paberile ja pihustada märjaks.
- Kuivab ühe päeva.
- Muid materjale soovitatakse triikida, aga makrameelehel lasta lihtsalt kuivada.
- Tulemus jääb pehmem, leht näeb kena välja.
- Peab siiski arvestama asjaoluga, et raskemad detailed võivad ära vajuda ja ei jää vormi hoidma.



## Kartuli- ja maisitärklis

Mõlemat tärklis on võimalik kasutada keedetuna (kliister) või keetmata. Keetmata tärklise lahus makramee tehnikale ei sobi, jääb liiga nõrk tulemus, lisaks kipub tolmama.

- Kliistri jaoks võtta 1 liiter külma vett. Sellest umbes 200 ml valada tassi ja ülejäänud panna kastrulisse keema.
- Tassi veele lisada 3 tl kuhjaga maisitärklis ja segada läbi ning valada vaikselt keevasse vette, seda samal ajal segades.
- Siis tõsta segu jahtuma.
- Jahutatud segus immutada leht korralikult läbi.
- Seejärel asetada leht rätikule, rätikut keerates eemaldada liigne vedelik lehest. Asetada ja vormida leht paberile.
- Harjata läbi ning jätta kuivama.
- Aegajalt keerata leht kuivemale paberi poolele.
- Leht kuivab kaks päeva muutudes jäigaks.



