


Plano®

TO 6 S

Metalliosien pesujauhe



Käyttöohje

Tuote annostellaan 1% liuokseksi kammiopesukoneisiin uutta konetta käynnistäessä. Pestäessä jatkuvasti erittäin likaisia moottoreita annostellaan 2-3% liuokseksi. Pesuaika riippuu osien likaisuudesta ja on n. 5-20 min. Altaisiin annostellaan pesuaine kierrätyksen tehokkuudesta riippuen 2-5% vesiliuokseksi ja ajaksi suositellaan 15-60 min. Höyryruiskutus koneissa käyttöväkevyys on 2-10% vesiliuos. Suositeltava pesuliuksen käyttölämpötila on yli 60 °C. Kammiopesukoneissa toisinaan esiintyvään vaahoamiseen on syynä joko pesuliuksen lämpötilan laskeminen alle 60 °C tai pesujauheen yliannostus. Liuoksen väkevyyttä voidaan tarkkailla titraamalla tai seuraamalla pesuaikaa. Täydennettäessä liuoksen vesimäärää on lisättävä myös pesujauhetta väkevyyden säilyttämiseksi ennallaan. Liuos säilyttää pesutehonsa 1-6 viikkoa kappaleiden likaisuudesta riippuen. Soveltuu rauta-, teräs-, seosmetalli- ja kevytmetalliosien pesuun.

Sisältää

Ionittomia pinta-aktiivisia aineita <5%, fosfaatteja 15-30%.
Käyttöliuoksen pH 12. Ainoastaan ammattikäyttöön

Pakkaus & ympäristö

Pakkaus on polyeteenia, puhdistettu pakkaus voidaan polttaa asianmukaisessa laitoksessa tai kierrättää. Kuljetuspakkaus kierrätettävää aaltopahvia ja PE-muovia.

Pakkauskoko

TUOTENRO	SISÄLTÖ	KPL/LAVA	EAN-KOODI
78028034	20 kg	20 kpl	4740020702251



Maahantuoja: Estko Nordic Oy
Huhtimontie 21, 04200 Kerava
Myyntipalvelu: myynti@estkonordic.fi
Puh: 040-686 5870

Valmistaja: AS Estko
Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald
Harjumaa 75403, Estonia