

PIRMS UZSTĀDĪŠANĀS

Šīs ir ieteicamās instrukcijas CEWOOD plātņu uzglabāšanai un sagatavošanai pirms montāžas. Plašākai informācijai apmeklējiet cewood.com vai sazinieties ar mūsu tehnisko nodaļu.

Primārā pārbaude

Pēc piegādes pārlicinieties, ka plātnes atbilst pasūtījumam, un pārbaudiet tās, vai nav redzamu defektu. Ja tiek konstatētas neatbilstības vai bojājumi, nekavējoties sazinieties ar ražotāju vai piegādātāju, jo pretenzijas pēc montāžas netiek pieņemtas saskaņā ar garantijas noteikumiem.

Uzglabāšanas nosacījumi

CEWOOD plātnes iekštelpu lietošanai ir izgatavotas no augstas kvalitātes koka ēvelskaidas un cementa. Šis nedegošais materiāls nodrošina labas akustiskās īpašības un labu siltuma inerci, un ir piemērots plašam iekštelpu risinājumu klāstam.

Plātnes saglabā savas īpašības pie +23 °C (±2 °C) temperatūras un 50 % (±5 %) relatīvā mitruma. Lai nodrošinātu optimālas īpašības, plātnēm jāļauj aklimatizēties apkārtējās vides apstākļiem. Ieteicamais aklimatizācijas periods ir no vienas līdz divām nedēļām. ① ②

- ❗ Plātnēm ir jāpielāgojas telpas paredzētajam iekštelpu klimatam, tostarp apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu ietekmei.

Ja plātnes tiek uzglabātas ārpus telpām, tās obligāti jāaizsargā ar ūdensnecaurlaidīgu aizsargplēvi. Materiālu nedrīkst ilgstoši uzglabāt ārā, kā arī nedrīkst novietot tieši uz zemes. ③

Uzglabājot plātnes iekštelpās, iepakojuma materiāls jānoņem, lai novērstu kondensāta uzkrāšanos un nodrošinātu labāku aklimatizāciju. Neizvietojiet materiālu tiešā siltuma, mitruma vai putekļu ietekmē.

Pirms montāžas plātnes jāuzglabā horizontāli uz līdzenas un stabilas pamatnes, piemēram, uz paletēm vai platformas. ④

Vislabākie aklimatizācijas apstākļi tiek nodrošināti, ja materiāls tiek uzglabāts slāņos, atdalītos ar līstēm. Materiālam ir ļoti labas fizikālās īpašības – tas pielāgojas apkārtējās vides mitrumam un temperatūrai, līdzīgi kā, piemēram, koka grīdas.

Nav ieteicams uzsākt plātņu montāžu, kamēr nav pabeigti būvdarbi vai tieši pirms apkures sistēmas ieslēgšanas. ⑤

Plātnes ražošanas procesā ir izgājušas pilnu žāvēšanas ciklu. Ja iepriekš minētie uzglabāšanas un aklimatizācijas norādījumi tiek ievēroti, tas novērs jebkādas plātņu izmēru izmaiņas.

