

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Lipiec 2025

Zgodnie z Rozporządzeniem REACH 1907/2006 panele z wełny drzewnej CEWOOD są klasyfikowane jako wyrób. Rozporządzenie nie wymaga sporządzania kart charakterystyki dla wyrobów. Jednak firma CEWOOD dobrowolnie opracowała niniejszy dokument dotyczący bezpiecznego użytkowania i obchodzenia się z produktem.

Informacje o produkcie

Produkty	Panele akustyczne CEWOOD: CW-W; CW-G; CW-A2, CW-PLUS
Producent	SIA "CEWOOD" Galdusalas-1, Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4336, Łotwa
Rodzaj produktu	Panele z wełny drzewnej
Zastosowanie	Sufity i ściany
Skład produktu dla CW-W, CW-G, CW-A2:	Drewno, Cement, Woda
Skład produktu dla CW-PLUS	Panel kompozytowy składający się z panelu CEWOOD oraz wełny mineralnej lub innych materiałów (izolacyjnych lub nieizolacyjnych).

Identyfikacja zagrożeń

Produkt nie został sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie.

Środki pierwszej pomocy

Kontakt z oczami	Przemywać wodą. W przypadku utrzymującego się podrażnienia należy zasięgnąć porady lekarskiej.
Kontakt ze skórą	W przypadku podrażnienia, przemyć skórę wodą z mydłem.
Połknięcie	W przypadku przypadkowego połknięcia należy dokładnie wypłukać usta; nie przewiduje się poważnych skutków po połknięciu.
Wdychanie	Wdychanie pyłu może powodować podrażnienie górnych dróg oddechowych; w takim przypadku należy zaczerpnąć świeżego powietrza i przerwać kontakt z pyłem. Jeśli podrażnienie utrzymuje się, należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Środki gaśnicze

Produkt sklasyfikowany zgodnie z normą EN 13501-1. Niska palność. Trzymać z dala od źródeł zapłonu!

Środki gaśnicze: mgła wodna, piana, dwutlenek węgla, proszek gaśniczy.

CEWOOD CW-A2	Klasyfikacja: A2-s1, d0
CEWOOD CW-W; CW-G; CW-PLUS	Klasyfikacja: B-s1, d0

Środki bezpieczeństwa

Środki ostrożności dotyczące środowiska:	Nie dopuszczać do przedostania się do kanalizacji ani wód powierzchniowych. Zebrać rozsypany materiał w celu ponownego użycia lub przekazania do pojemników na odpady.
Środki ostrożności dla osób:	W przypadku znacznego stężenia pyłu zaleca się stosowanie odpowiedniej maski. Zalecana jest standardowa odzież ochronna zgodna z lokalnymi przepisami BHP.

Postępowanie z produktem i przechowywanie

Nie są wymagane specjalne środki ostrożności w normalnych warunkach. Należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć obrażeń fizycznych lub odkształcenia materiału. Przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, wody oraz skrajnych temperatur.



KARTA CHARAKTERYSTYKI

Lipiec 2025

Ochrona osobista

Podczas przenoszenia paneli zaleca się stosowanie rękawic ochronnych. W przypadku cięcia paneli należy używać odpowiedniej maski oraz okularów ochronnych ze względu na możliwość wydzielania pyłu lub włókien wełny drzewnej.

Właściwości fizyczne i chemiczne

Wygląd	Ciało stałe, włókniste, w różnych kolorach
Zapach	Brak zapachu
Temperatura wrzenia	Nie dotyczy
Temperatura topnienia	Nie dotyczy
pH	Nie dotyczy
Temperatura zapłonu	Nie dotyczy
Palność	Nie dotyczy
Właściwości wybuchowe	Nie dotyczy
Właściwości utleniające	Nie dotyczy
Prężność pary	Nie dotyczy
Gęstość objętościowa	324-580 kg/m ³
Rozpuszczalność w wodzie	Nierozpuszczalny
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych:	Nierozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda	Nie dotyczy
Lepkość	Nie dotyczy
Gęstość pary	Nie dotyczy
Szybkość parowania	Nie dotyczy

Stabilność i reaktywność

Produkt jest stabilny i nie wykazuje reaktywności chemicznej przy użytkowaniu zgodnym z zaleceniami dostawcy.

Informacje toksykologiczne

Nie są znane szkodliwe skutki działania.

Informacje ekologiczne

Ciało stałe, obojętne.

Utylizacja odpadów

Unikać odprowadzania do kanalizacji lub wód powierzchniowych. Skontaktować się z lokalnymi władzami.

Informacje dotyczące transportu

Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny w transporcie.

Informacje prawne

Produkt podlega przepisom dotyczącym wyrobów budowlanych zgodnie z normą EN 13168.

Powyższe dane dotyczą wyłącznie aspektów bezpieczeństwa i ochrony środowiska i nie stanowią specyfikacji technicznej. Informacje zostały opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w momencie publikacji.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: info@cewood.com