

# BioComb

Lihne biopuhastus



## KASUTUSJUHEND: PINNAKAITSE MINERAL BLOCK

### ÜLDIST:

BioComb Pinnakaitse on sügavatoimeline kaitsevahend mineraalpindadele. Vahend muudab töödeldud pinna vett ja mustust hülgavaks ning hoiab ära veepõhiste ainete tungimist pinnastruktuuridesse.

Pinnakaitse on nanotehnoloogial põhinev värvitu, UV-kaitsuga vesialuseline kasutusvalmis kaitse- ja immutusvahend. Pinnakaitse ei tekita töödeldud pinnale kilekihti, kaitse tekib struktuuride pinnale.

### SOBIB KASUTAMISEKS:

BioComb Pinnakaitse sobib kasutamiseks kivi- ja eterniitkatustel, tellisseintel ja krohvitud pindadel, samuti betoonpindadel, kivisillutistel, õueplaatidel, ahjudel, kaminatel, vuugivahedes.

### EELISED:

Pinnakaitse tagab pindade vastupidavuse – annab eriti hea kaitse betoonile kuna tungib sügavale struktuuri ja teeb selle vett hülgivaks, sellega seoses vähenevad vee, soolade, happeliste sademete ja pakase poolt tekkivad kahjustused.

Parandab töödeldud pinna välimust, kaitseb mikrofloora (hallitus, vetikas, sammal, samblikud) eest.

Pinnakaitse on keskkonnasõbralik vesialuseline toode, ei sisalda lenduvaid lahusteid, toodet on turvaline ja lihtne peale kanda.

Töötlemine Pinnakaitsega on lihtne, parim viis selleks on pihustamine madalsurvepripsiga. Reeglina ühest kihist piisab.

### VÄRV:

Piimjas, kuivanult läbipaistev.

### PAKEND:

1L, 5L, 25L.

### PIISAVUS:

Piisavus sõltub aluspinna karedusest ja värvitud pinnast. 1 liitrist jätkub tavaliselt 8 m<sup>2</sup> pinna käsitlemiseks.

### LADUSTAMINE:

Pinnakaitset ladustatakse üle +5 °C temperatuuril. Toode ei tohi jääda. Toode ei talu üle +40 °C temperatuuri.

### ENNE TÖÖTLEMIST:

Puhasta pind tolmust, mustusest, õlist, rasvast ja värvist, selleks et Pinnakaitse saaks korralikult imenduda. Veendu, et töödeldav pind on kuiv.

Toote piisavuse kontrolliks võib teha väikese proovipinna. Nii saab olla kindel õiges pihustuskoguses ja korralikus lõpptulemuses. Töödeldava pinna temperatuur ja õhutemperatuur peavad töötlemise ajal olema +5 kuni +40 °C. Kontrolli ilmateadet- töötlemise ajal ja peale seda ei tohi kahe tunni jooksul vihma sadada.

**ILMAOLUD:**

Parimad tingimused töötlemise ajaks on poolpilvised, sajuta ilmad. Väldi pinnatöötlust otsese päikese käes, vahend kuivab/haihtub liiga kiiresti.

**KAITSEVAHENDID:**

Kaitse pindade töötlemise ajal lähedal asuvaid pindasid ja taimi kattes need näiteks kilega.

**KASUTAMINE:**

Sega Pinnakaitset enne kasutamist hoolikalt. Ära lahjenda.

Pihusta seinale või katusele madalsurvepumbaga õhuke kiht. Väikeste, siledate pindade puhul võid kasutada pintsli või rulli. Põrandapindade puhul võid aine kallata maha ning levitada pinnale teras- või mohäärلابidaga. Kui kasutad kõrgsurvepihustit, veendu et rõhk on alla 50 bar.

**Cover House OÜ**

**E-post: [info@coverhouse.ee](mailto:info@coverhouse.ee)**

**Mobiil: +372 5228643**

**Mobiil: +372 56359517**