



KLAASMOSAIIGI PAIGALDAMINE

- Toatemperatuur paigaldamisel peaks olema mitte alla 10°C ning mitte üle 40°C. Jälgida kinnitusaine tootja juhendit.
- Seinapind peab olema täiesti sile, kuiv ja tolmuvaba.
- Parima tulemuse saavutamiseks ning läbikumamise vältimiseks tuleks kasutada valget paigaldussegu, soovitatavalt liimisegu.
- Segu tuleb seinale kanda ühtlase kihina segu tootja poolt soovitatud segukammiga, soovitatavalt 3-3,5 mm.
- Jälgige, et segukamm liiguks mööda pinda ühtlase survega nii, et segukiht jääks ühtlane.
- Ärge määrige paigaldussegu paigaldatavale mosaiigile, selliselt võib mosaiigileht oma raskusega seinalt maha vajuda.
- Enne vuukimist lase liimil kuivada 24 tundi.
- Laotage kummilabidaga vuugisegu vuukidesse. Jälgi, et vuugid oleks korralikult täidetud ning eemalda liigne segu.
- Vuukide puhastamine toimub koheselt peale vuugitäite lisamist. Üleliigne segu eemaldatakse spetsiaalse vuugipuhastuskäsna abil.
- Viimased jäägid eemalda spetsiaalse happelise puhastusvahendiga (Kiilto Clean). Loputa puhta veega.

TÄHTIS! Võrgule liimitud mosaiike ei tohi basseinidesse ega pidevalt veega täidetud keskkonda paigaldada!